



VELUVINE B.V.
Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Nederland
Tel. (31) 076-5421200
Fax. (31) 076-5420288

VELUCRYL B EXTRA BENOR 0478/0013

TYPE	Duurzame wegenverf op acrylbasis.
KENMERKEN	<p>Blijvend elastische wegenverf. Goede hechting op oude verflagen asfalt en beton. Er ontstaat geen barstvorming, ook niet bij meerdere lagen.</p> <p>Goede verspuitbaarheid (airless en lucht), snelle droging bij uiteenlopende weersomstandigheden, uitstekende weerstand tegen doorbloeden, uitstekende nachtzichtbaarheid, hoge witheid en geringe vuilopname.</p>
TECHNISCHE GEGEVENS	
Luminantie	Groter dan 85 (Y-waarde).
Viscositeit	80-85 Krebs-units bij 25°C.
Gehalte droge stof	ca. 71,2 %
Gehalte titaandioxide	conform PTV883
Gehalte Bindmiddelen	conform PTV883
Gehalte aromaten	ca. 0 %
Asrest bij 900°	conform PTV883
Soortelijke massa	ca. 1.46 gram/cm ³
Stroefheid	ca. 50 S.R.T. (mits nagestrooid).
Droging	Minder dan 30 minuten (vlgs. ASTM D711-67).
Opslagstabiliteit	Tenminste 6 maanden.
Vlampunt	Lager dan 21°C.
VERWERKING	
Spuitviscositeit	Velucryl B Extra is ingesteld op een spuitviscositeit. Afhankelijk van de temperatuur kan tot ca. 3% Veluvine Verdunner VG40 toegevoegd worden.
Apparatuur	Te verwerken met kwast, roller of met voor wegenverf geschikte airless en lucht spuitapparatuur.
Omstandigheden	Applicatie- en wegdektemperaturen dienen tussen 5 en 45°C te liggen.
Ondergrond	Moet droog, schoon en vrij van olie, vet en (strooi) zouten zijn. Beton moet tenminste 1 maand oud zijn en gestraald worden. Conform PTV883 met een verdunde Velucryl B Extra voor-behandelden.
Verbruik	520 tot 750 gram/m ² bij de aanbevolen natte laagdikte van 0,35 tot 0,50 mm.
Nachtzichtbaarheid & stroefheid	Velucryl B Extra bevat geen premixparels. Voor het realiseren van voldoende nachtzichtbaarheid (retroreflectie) en stroefheid moet er nagestrooid worden met 350 tot 450 gram/m ² BENOR gecertificeerd nastrooimiddel.
VERPAKKING	In bussen van 25 kg en IBC's van 1400 kg.



VELUVINE B.V.
Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Nederland
Tel. (31) 076-5421200
Fax. (31) 076-5420288

VELUCRYL B EXTRA BENOR 0478/0013

OPMERKINGEN

Velucryl B Extra heeft een BENOR 478/84 certificaat, waarbij voldaan wordt aan het Technische Voorschrift PTV-883, aan het Toepassingsreglement TRA-84 en aan het Standaard Bestek 250 versie 3.1.

Voor het BENOR certificaat verwijzen wij naar de COPRO website www.copro.eu (Snelcode 0478/0013).

Certificatie door de COPRO in België heeft plaatsgevonden op basis van de leidraad G0025 met als resultaat:

P1 R4 Q4 S2
P5 R2 Q3 S2

Verder voldoet het product aan de ICAO annex 14.

VELUVINE BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door falende applicaties.