

VELUQUA CLAIRE BENOR 0478/0014

TYPE	Duurzame wegenverf op waterbasis.
KENMERKEN	<p>Blijvend elastische wegenverf. Goede hechting op oude verflagen asfalt en beton. Er ontstaat geen barstvorming, ook niet bij meerdere lagen.</p> <p>Goede verspuitbaarheid (airless en lucht), snelle droging bij uiteenlopende weersomstandigheden, uitstekende weerstand tegen doorbloeden, uitstekende nachtzichtbaarheid, hoge witheid en geringe vuilopname.</p>
TECHNISCHE GEGEVENS	
Luminantie	Groter dan 85 (Y-waarde).
Viscositeit	80-85 Krebs-units bij 25°C.
Gehalte droge stof	ca. 78 %
Gehalte titaandioxide	conform PTV883
Gehalte Bindmiddelen	conform PTV883
Gehalte aromaten	ca. 0 %
Asrest bij 900°	conform PTV883
Soortelijke massa	ca. 1.67 gram/cm ³
Droging	Minder dan 30 minuten (vlgs. ASTM D711-67).
Opslagstabiliteit	Vorstvrij tenminste 6 maanden
Vlampunt	> 100°C
VERWERKING	
Sputviscositeit	Veluqua Claire is ingesteld op een spuitviscositeit. Afhankelijk van de temperatuur kan tot ca. 1% Water toegevoegd worden.
Apparatuur	Te verwerken met kwast, roller of met voor wegenverf geschikte airless en lucht spuitapparatuur met RVS appendages.
Omstandigheden	Applicatie- en wegdektemperaturen dienen tussen 12 en 40°C te liggen. De relatieve vochtigheid dient minder te zijn dan 80%.
Ondergrond	Moet droog, schoon en vrij van olie en vet zijn. Beton moet tenminste 1 maand oud zijn en gestraald worden. Conform PTV883 met een EP Primer voor-behandelden.
Verbruik	580 tot 835 gram/m ² bij de aanbevolen natte laagdikte van 0,35 tot 0,50 mm.
Nachtzichtbaarheid & stroefheid	Veluqua Claire bevat geen premixparels. Voor het realiseren van voldoende nachtzichtbaarheid (retroreflectie) en stroefheid moet er nagestrooid worden met 350 tot 450 gram/m ² BENOR gecertificeerd nastrooimiddel.
VERPAKKING	In gecoate bussen van 30 kg.



VELUVINE B.V.
Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Nederland
Tel. (31) 076-5421200
Fax. (31) 076-5420288

VELUQUA CLAIRE BENOR 0478/0014

OPMERKINGEN

Veluqua Claire heeft een BENOR 0478/0014 certificaat, waarbij voldaan wordt aan het Technische Voorschrift PTV-883, aan het Toepassingsreglement TRA-84 en aan het Standaard Bestek 250 versie 3.1.

Voor het BENOR certificaat verwijzen wij naar de COPRO website www.copro.eu (Snelcode 0478/0014).

Certificatie door de COPRO in België heeft plaatsgevonden op basis van de leidraad G0025 met als resultaat:
P5 R3 Q3 S1

Verder voldoet het product aan de ICAO annex 14.

VELUVINE BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door falende applicaties.